TECHNISCHES DATENBLATT

# VIA Grundierung

Wasserbasierte Rollgrundierung als erste Schicht des VIA Versiegelungssystems

VIA Grundierung ist eine wasserbasierte Rollgrundierung und die erste Schicht des VIA Versiegelungssystems. Sie reguliert das Saugverhalten der Platte und sichert die Haftung der darüber liegenden Versiegelung.

Zementmosaikplatten saugen ungleichmäßig. Ohne Grundierung zieht die Versiegelung an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich stark ein, was zu Glanzunterschieden und Wolkenbildung führt. Die Grundierung gleicht dieses Saugverhalten aus und wird deshalb ausschließlich in Verbindung mit VIA Versiegelung eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Basis | **wasserbasierte Dispersion** |
| Festkörper | **24 ± 2 %** |
| Viskosität DIN 4 mm | **22 ± 2 s** |
| Verbrauch | **ca. 100 bis 120 ml/m², entspricht 8 bis 10 m²/l** |
| Aufträge | **eine Schicht** |
| Werkzeug | **VIA Lackwalze Mikrofaser** |
| Überarbeitbar frühestens nach | **3 Stunden** |
| Überarbeitbar spätestens nach | **24 Stunden** |
| Materialtemperatur | **+18 bis +25 °C** |
| Gebinde | **5 l** |
| Lagerung | **frostfrei** |
| Haltbarkeit | **12 Monate** |
| GISCODE | **W2+** |
| VOC-Gehalt | **max. 51 g/l** |

VERARBEITUNG

## Verarbeitung

1. **Fläche vorbereiten**
   Boden muss durchgetrocknet, sauber, staubfrei und frei von Zementschleier sein. Zementschleier muss vollständig entfernt sein.
2. **Grundierung aufrühren**
   Gebinde gründlich aufrühren, nicht schütteln, um Luftblasen zu vermeiden.
3. **Aufrollen**
   In einer gleichmäßigen Schicht mit 100 bis 120 ml/m² aufrollen. In Bahnen mit leichter Überlappung arbeiten, keine Pfützen stehen lassen.
4. **Trocknen lassen**
   Mindestens 3 Stunden. Die Versiegelung muss innerhalb von 24 Stunden folgen.




Zeitfenster für den Auftrag der VIA Versiegelung

**ZEITFENSTER EINHALTEN**

Wird die Grundierung länger als 24 Stunden offen stehen gelassen, ist die Haftung der Versiegelung nicht mehr sichergestellt. Die Fläche muss dann angeschliffen und neu grundiert werden.

WICHTIGE HINWEISE

## Wichtige Hinweise

- Nur in Verbindung mit VIA Versiegelung verwenden. Die Grundierung ist keine eigenständige Oberflächenbehandlung.
- Nicht auf geölten oder imprägnierten Flächen einsetzen.
- Materialtemperatur, Raumtemperatur und Untergrundtemperatur vor Beginn prüfen.
- Musterfläche anlegen und freigeben lassen.
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Frostfrei lagern, Gebinde nach Anbruch dicht verschließen.

VIA GmbH
Mainzer Straße 33-35
55422 Bacharach, Deutschland

Tel. +49 6743 9 37 08 0
Fax +49 6743 9 37 08 20

mail@viamaterial.de
www.viamaterial.de

Die Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und sorgfältigen Prüfungen. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar und befreien den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung auf Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren frühere Fassungen ihre Gültigkeit.

Stand 06 / 2025